

# Pflegehinweise

## für furnierte und lackierte Akustikpaneele

---

Die Erste Reinigung sollte nicht vor Ablauf einer Durchhärungszeit von ca. 1 Woche erfolgen. Verwenden Sie KEINE Scheuermittel und Spülmittel mit bleichenden Zusätzen.

Zu beachten ist die geöffnete Oberfläche!

Spritzwasser ist daher unbedingt zu vermeiden. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die geöffnete Oberfläche ist zu vermeiden, da es zum Aufquellen der Platten kommen kann. Von einer feuchten Reinigung der Platten ist dringend abzusehen.

Bei stärkeren Verschmutzungen sollte lediglich ein maximal nebelfeuchtes Tuch verwendet werden. Die Oberfläche mit einem weichen Tuch trocken nachreiben.

Reinigungsmittel welche auf keinen Fall verwendet werden sollen:

- Schleifende und scheuernde Mittel (Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle)
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel
- Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen
- Dampfreinigungsgerät
- Glanzbildende oder silikonhaltige Pflege- und Reinigungsmittel, da durch diese Behandlung spätere Auffrischungs- und Ausbesserungsarbeiten der Lackoberfläche nicht mehr gewährleistet sind.

Zur Pflege von geöffneten Oberflächen empfehlen wir ein trockenes Staubtuch zu verwenden. Vom Einsatz von Mikrofasertüchern, durch deren abrasive Eigenschaften die Lackbeschichtung angegriffen werden kann, ist abzuraten (besonders bei lackierten Holzoberflächen).

Akustisch wirksame schwer entflammable Holzwerkstoffplatten zur Verwendung im Innenbereich mit normalen klimatischen Bedingungen (ca. 18-25°C und 50-65% relativer Luftfeuchte). Diese Platten sind nicht zum Verbauen im Außenbereich vorgesehen.